

# TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT        | Airtex®                                                                                               |
| UNTERLAGE      | Airtex datasheet                                                                                      |
| TYP            | datasheet                                                                                             |
| ORIGINALSEITEN | 1                                                                                                     |
| STAND          | 16.06.2026                                                                                            |
| DATEI          | products/airtex/assets/documents/aec2fa0efdae0ccc13ed04f8a292bcc37b343948d46431e5cca651c0ca5a74c0.pdf |

## Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.  
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.  
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

## TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.  
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.  
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Technisches Datenblatt Nr.: **1882.12**

**Produkt:** VALMEX® AIRTEX® magic FR

**Artikel Nr.:** 7535 5946

|                                    |                                                                                                                                                         |                    |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Beschichtung und Ausrüstung</b> |                                                                                                                                                         |                    |             |
| Beschichtungsart                   | <b>PVC</b>                                                                                                                                              |                    |             |
| Brennverhalten                     | <b>D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1, NFP 92507: M2, ÖNorm: B1, DIN 4102: B1, ASTM E 84 Class A, NFPA 701 Test 2, AS 1530 part 2, EN 13501-1: B-s1-d0</b> |                    |             |
| zu Brennverhalten                  | <b>stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen</b>                                                                 |                    |             |
| Gesamtgewicht                      | <b>350</b> g/m <sup>2</sup>                                                                                                                             | DIN EN ISO 2286-2  |             |
| Reißkraft Kette/Schuss             | <b>1200 / 1000</b> N/50 mm                                                                                                                              | DIN EN ISO 1421/V1 |             |
| Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss  | <b>130 / 80</b> N                                                                                                                                       | DIN EN 17679       |             |
| Kältebeständigkeit                 | <b>-20</b> °C                                                                                                                                           | DIN EN 1876-1      |             |
| Wärmebeständigkeit                 | <b>+70</b> °C                                                                                                                                           | PA 07.04 (intern)  |             |
| Lichtechtheit                      | <b>&gt;6</b> Note, Value                                                                                                                                | DIN EN ISO 105 B02 |             |
| Knickfestigkeit                    | keine Risse                                                                                                                                             | <b>100000 x</b>    | DIN 53359 A |
| <b>Trärgewebe</b>                  |                                                                                                                                                         |                    |             |
| Material                           | <b>PES</b>                                                                                                                                              | DIN EN ISO 2076    |             |
| Bindung                            | <b>L 1/1</b>                                                                                                                                            | ISO 3572           |             |

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.