

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Applikationsband
UNTERLAGE	Datasheet applicatietape
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/applicationtape-roll/assets/documents/6885f255838b153371c1ebfa9d454b801f5cfa120f37aaa6f0a8ca1c9666be98.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Mastertape papier

De Mastertape papier heeft een dimensionele stabiliteit en blijft uitstekend vlak liggen, is zowel voor nat als droog plakken geschikt. De speciale oppervlaktecoating van de MasterTape papier verhindert tunneling en vouwen, alsmede het omvouwen van de hoeken en kanten (ezelooreffect).

Mastertape papier laat zich licht afrollen en is voor nagenoeg alle typen folie geschikt.

Backingmateriaal:

Geen backing

Lijm laag:

Gestabiliseerd natuurrubberlijm, medium tack.

Technische data

Dikte	0,11 mm
kleefkracht * (roestvrij staal)	3,5 N/25 mm
Rekbaarheid	74 N/100 mm
Vervorming	3 - 4 %
Magazijnhoudbaarheid*	1 jaar
Aanbrengtemperatuur	min. + 8° C

* in originele verpakking, bij 20° C en 50% relatieve luchtvochtigheid

ATTENTIE:

De te beplakken ondergrond moet stof- en vetvrij zijn en bij nieuwe lak minimaal drie weken gedroogd of volledig uitgehard zijn. Om de cohesie van de lak vast te stellen, zijn toepassingstests met de geplande lak uit te voeren. Basis voor deze informatie zijn onze kennis en ervaringen uit de praktijk. Vanwege de hoge verscheidenheid van invloeden bij de verwerking en toepassing, bevelen we aan, onze producten bij speciale toepassingen zelf eerst te testen. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan uit deze informatie niet afgeleid worden.