

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Flag CiCLO®
UNTERLAGE	Technisches Datenblatt
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/flag-ciclo/assets/documents/77df226044bc97a3179d2f80fb6b63b29069c8a4a627b48e5b55685e46025d55.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Technisches Datenblatt

Stand
geprüft am

05.03.2024
05.03.2024

Artikel	Jetflag Life K 6144CK
Material	100 % Polyester, powered by CiCLO
Lagerbreiten	ca. 320 cm
Aufmachung	auf Hülsen gewickelt
Verpackung	Folienverpackung (LDPE)
Ökologie	STANDARD 100 by OEKO-TEX, Produktklasse 2 (Hautkontakt)
Recycling	Level 4 geeignet Level 5 geeignet
Tinte	Transferdruck, Direktdruck mit Sublimationstinten

Flächengewicht				
in Anl. an DIN EN 12127	110.00	[g/m ²]	+ - 3	[%]

Krumpf

Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec, längs				
in Anl. an PA13	-3.50	[%]	+ - 1	[%]
Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec, quer				
in Anl. an PA13	-1.00	[%]	+ - 1	[%]

Reißwerte

Dehnung bei 100 N, längs				
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	6.00	[%]	+ - 20	[%]
Dehnung bei 100 N, quer				
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	20.00	[%]	+ - 20	[%]
Höchstzugkraft-Dehnung, längs				
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1	37.00	[%]	+ - 20	[%]

Höchstzugkraft-Dehnung, quer
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

65.00 [%] +- 20 [%]

Höchstzugkraft, längs (min.)
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 310.00 [N/5 cm] [N/5 cm]

Höchstzugkraft, quer (min.)
in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 530.00 [N/5 cm] [N/5 cm]

Sonstige

Luftdurchlässigkeit
Messdruck: 200 Pa
Prüffläche: 20 cm²

in Anl. an DIN EN ISO 9237

2500.00 [l/m² s] +- 10 [%]

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Die zugesicherten Eigenschaften beziehen sich auf den Zustand der Auslieferung. Jede Weiterverarbeitung kann diese verändern (z.B. waschen / Flammhemmung).

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter www.g-o-friedrich.com
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.