

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Flexibles-PVC
UNTERLAGE	Datenblad Flexibles PVC
TYP	other
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/flexible-pvc/assets/documents/866e22b24795f7007dec29ac905c145066b41e5ef3612682ae55d585c3a073a0.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

SICOPRINT 315_4D

WHITE MATT PVC FILM DEDICATED FOR PRINTING APPLICATIONS			
Thickness (µm)	100 - 810 µm		
Thickness tolerances	150 to 170 µm : +/-10% on 100% of readings >170 µm: +/-5% on 100% of readings		
Surface finish	6060		
Colours	1522 (Standard opaque white) 1309 (Medium opaque white) 1128 (Super opaque white)		
Properties	Typical value	Unit	Test Method
Vicat-softening point	83 ±2	°C	UNI EN ISO 306 VST/A50 Stacked samples
	80 ±2	°C	UNI EN ISO 306 VST/B50 Laminated samples
Surface tension	Best printing side ≥ 40 Reverse side ≥ 36	mN/m (dynes/cm)	ISO 8296
Roughness	Ra 1,4 µm - 2,2 µm (cut off 2,5)	µm	SPICA
Tensile strength at break	42	N/mm ²	UNI EN ISO 527-3/2/50
Tensile strength at yield	N/A	N/mm ²	UNI EN ISO 527-3/2/50
Elongation at break	120	%	UNI EN ISO 527-3/2/50
Elongation at yield	N/A	%	UNI EN ISO 527-3/2/50
Young's modulus	2220	N/mm ²	UNI EN ISO 527-3/2/50
Impact under strength	≥400	kJ/m ²	ISO 8256 Sample not laminated

Shelf life:

2 years in the original packaging.

Storage conditions:

Temperature between 15°C and 30°C and relative humidity between 40% and 60% - NO direct sunlight exposure.

30/11/2022