

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Forex®
UNTERLAGE	Datenblatt PVC-Schaumplatte
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/forex- v3/assets/documents/d247bf80fbc3cfb7e0e40977341c290387bfebe5c822a3ec 0b22d82e7b3e0874.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

TECHNICAL DATA SHEET

FOREX[®]re

GENERAL			
Property	Method	Unit	3 and 5 mm
Apparent density (nominal)	ISO 1183-1	kg/m ³	470 – 550
MECHANICAL			
Flexural strength	ISO 178	MPa	14
Flexural modulus	ISO 178	MPa	850
Surface hardness	ISO 868	Shore D	25
OPTICAL			
Luminance/ whiteness L*	ISO/CIE 11664-4	-	88
Surface roughness	ISO 1997	µm	4
THERMAL			
Max. service temperature		°C	55
Coefficient of linear thermal expansion	ISO 11359-2	mm/(m*K)	0.07
Reaction to fire classification	EN 13501-1		C-s3, d0

Note: Technical data of our products are typical ones.
The actually measured values are subject to production variations.
The recycled content is 25 - 35 %.