

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Kunstrasen
UNTERLAGE	Datenblatt Kunstrasen
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/outdoor-mat/assets/documents/fca5e63a2ea862dc4c6f91019a3d38dc5de7e2291a970d3d6a973d4a2e68ac81.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.



Technical Details | Technische Daten

Manufacturing process Herstellungsart	DIN ISO 2424	tufted getuftet 3/16"
Stitch rate / 10cm Stichrate / 10 cm		36
Number of knots Noppenzahl	ISO 1763	approx. ca. 77760 /m²
Frontside structure Oberseitengestaltung	DIN ISO 2424	Cut Pile Schnittpol
Color Farbgestaltung	DIN ISO 2424	Chromojet print Chromojet Druck
Pile material Material der Nutzschicht		100 % Polyamid PA 6, UV Stable
Primary backing Träger- / Grundgewebe	DIN ISO 2424	PES - woven / PES Gewebe
Secondary backing Rückenaustrattung	DIN ISO 2424	PU Back / PU - Rücken
Pile weight Poleinsatzgewicht	DIN ISO 2424	approx. ca. 1760 g/m²
Pile height stretched Polhöhe gesamt		approx. ca. 19 mm
Total weight Gesamtgewicht	ISO 8543	approx. ca. 3030 g/m²
Total thickness Gesamtdicke	ISO 1765	approx. ca. 15 mm
Width Breite	DIN 3018	approx. ca. 400 cm

Physical properties | Bauphysikalische Eigenschaften

Fire rating Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Cfl-s1*1
-------------------------------------	----------------	-----------------

*1glued or loose laid on massive mineral concrete | verklebt oder unverklebt auf massiven mineralischen Untergründen

Fastnesses | Echtheiten

Colour fastness to light Wetterechtheit	ISO 105-B04	6
--	-------------	----------

