

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	SanoTex
UNTERLAGE	Datenblatt Blueback
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/sanotex/assets/documents/5ef5f8810eddeb7dd3addc81b3fbe9906320560b2acbcd251f4a34b732d739b0.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

TX-320 FR

Technical Specifications

Base Material	100% Polyester	DIN 60001,ASTM D7641
Yarn	300D*300D	DIN EN 2060,ASTM D1907
Weave Method	Woven	---
Weight	300 ± 15gsm	ISO536
Thickness	320 ± 40 µ m	ISO534
Opacity	>99%	ISO2471
Whiteness	90 ± 10	ISO11475
Color	L:90.0 ± 2.0; a:-1.0 ± 2.0; b:-2.5 ± 2.0	---
Gloss[60°]	3 ± 2	---
Flame Resistance	NO	---

Size

Width	Max 3.20 m	Standard	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
Length	50 m	Standard	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006

Storage Instructions

The product should be stored in the original packaging for protection.
It is recommended to keep it sealed and placed horizontally to avoid direct sunlight and direct contact with heat sources.Recommended storage temperature and humidity: 15° C [59° F] ~ 35° C [95° F], 20 ~ 65% RH;
Under this condition, the product shelf life is 1 year.

Features



Compatible Inks

